



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 14%

Date: Wednesday, May 23, 2018

Statistics: 364 words Plagiarized / 2638 Total words

Remarks: High Plagiarism Detected - Your Document needs Critical Improvement.

Identifikasi karakteristik abu terbang jenis Alumino-Silikat Ernesto Silitonga Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Medan, jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan Indonesia ernestosilitonga@unimed.ac.id Abstrak. Circulating Fluidized Bed (CFB) merupakan teknik dimana pekerjaan mengutamakan material yang dihasilkan memiliki emisi polutan yang lebih rendah dibanding metode klasik.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dua jenis abu terbang Alumino-Silikat yang berbeda yang berasal dari pembakaran Circulating Fluidized Bed (CFB). Dalam upaya mengidentifikasi karakteristik kedua abu terbang ini, langkah pertama yaitu melalui karakteristik origin dari abu terbang tersebut, contohnya berdasarkan distribusi diameter partikel, karakteristik mineralogi.

Langkah berikutnya dalam mengidentifikasi karakteristik abu terbang direalisasikan dengan bantuan Percobaan Chapelle yang bertujuan untuk menentukan persentase CaOfree yang tersedia untuk reaksi pozzolanic dari abu terbang. Percobaan memperlihatkan bahwa abu terbang AT/AS-1 memiliki aktivitas yang lebih intens dibanding AT/AS-2. Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan dapat kita katakan bahwa rumusan ideal untuk Sodeline adalah campuran yang mengandung 75% Sodeline, 15% kapur dan 10% semen. Memang, campuran ini lebih kuat dan lebih tahan terhadap serangan sulfat Abstract.

Circulating Fluidized Bed (CFB) is a technique where the job of prioritizing the resulting material has lower pollutant emissions than the classical method. The main purpose of this study was to identify two different types of fly ash Alumino-Silicate derived from CFB. In order to identify the characteristics of these two fly ashes, the first step is through the origin characteristics of the fly ash, for example based on the particle

diameter distribution, mineralogical characteristics. The next step in identifying the characteristics of fly ash is realized with the help of the Chapelle Test.

This test is aimed to determine the percentage of CaOfree which will be available for the pozzolanic reaction of fly ash. Experiments show that AT / AS-1 ash fly has more intense activity than AT / AS-2. Based on the results of the experiment it can be concluded that we can say that the ideal formula for Sodeline is a mixture containing 75% Sodeline, 15% lime and 10% cement. Indeed, this mixture is stronger and more resistant to sulfate attacks Kata kunci : abu terbang, distribusi diameter partikel, karakter mineralogy.

Percobaan Chapelle 1. Latar belakang Upaya dalam mengurangi dampak negative pada lingkungan telah lama direalisasikan pada pertambangan batubara. Metode Circulating Fluidized Bed (CFB) merupakan salah satu usaha dalam mengurangi emisi polutan yang lebih rendah. Penggunaan semen dan kapur dalam proses stabilisasi telah dikenal dapat meningkatkan performa geoteknik.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Abu terbang telah dikenal dapat meningkatkan performa beton ataupun stablisasi tanah. Pada penelitiannya, Silitonga merealisasikan pekerjaan stabilisasi limbah pelabuhan hasil pekerjaan penggerukan dari pelabuhan Port en Bessin dengan menggunakan kapur dan semen sebagai campuran, hasil penelitian memperlihatkan bahwa sedimen terkontaminasi setelah distabilisasi dengan kapur dan semen memperlihatkan peningkatan performa untuk digunakan sebagai material pengganti dalam pekerjaan pembangunan jalan [1][2][3].

Seperti yang telah diketahui bahwa tanah bermasalah terutama dengan tingkat polusi tinggi sangat susah untuk distabilisasi oleh semen dan kapur. Polutan-polutan menghambat reaksi hidratisasi semen atau kapur. Penelitian yang dilakukan oleh Silitonga, Hasil percobaan daya tekan pada stabilisasi sedimen hasil pekerjaan penggerukan terkontaminasi logam berat memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan apabila ditambah Silica Fume [4][5][6][7].

Makalah ini berkonsentrasi untuk mengidentifikasi kemampuan dari abu terbang jenis Alumino-Silikat, limbah pertambangan batubara dengan system (CFB). Abu terbang telah digunakan dalam campuran oleh Silitonga E., [14] [17] dalam menstabilisasi limbah pelabuhan dari pelabuhan Cherbourg (Basse Normandie, Perancis). Pada penelitian ini, abu terbang yang khusus diproduksi untuk keperluan pekerjaan stabilisasi.

Seperti ygnt telah disebutkan diatas, apabila material yang akan digunakan terkontaminasi logam berat, selain dapat membahayakan bagi lingkungan sekitar dan manusia, kadar polutan dalam limbah dapat menghambat reaksi semen dan kapur

dalam meningkatkan performa. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan stabilisasi tanah dengan Silica Fume [9][13][15][16], penurunan yang signifikan terlihat pada percobaan TCLP (Toxicity Leaching Procedure) dimana kadar cadmium dan kadar Zinc. Hal ini disebabkan oleh kemampuan Silica Fume dalam memperangkap elemen-elemen logam berat tetap berada didalam campuran dan tidak menembus dan menyebarkan polisi kelingkungan sekitar. Hal ini disebabkan oleh kemampuan Silica Fume menjadi filler didalam campuran. 2.

Material dan metode penelitian Karakteristik Material Abu Terbang Alumino-Silikat Ukuran Partikel Percobaan identifikasi distribusi diameter partikel pada abu terbang Alumino-Silikat ini digunakan dengan menggunakan alat laser diffractometer Coulter LS200, Alat ini dapat mengidentifikasi ukuran partikel sampai dengan ukuran $<2 \mu\text{m}$. Hasil percobaan diperlihatkan pada gambar 1.

Hasil Percobaan pada Gambar 1 menunjukkan bahwa partikel yang membentuk dua jenis abu terbang semuanya memiliki diameter antara 0,04 mikron dan 300 mikrometer. Tampaknya partikel yang paling banyak diwakili memiliki diameter 34 mikron untuk AB/AS-1, dan 18 mikron untuk AB/AS-2. Kurva AB/AS-2 menunjukkan puncak kedua antara 116 μm dan 270 μm dengan persentase minus 2%, yang berarti bahwa AB/AS-2 mengandung lebih banyak partikel dengan diameter antara 116 μm dan 270 μm daripada AB/AS-1.

Distribusi diameter partikel abu terbang Alumino Silikat Seperti yang telah diketahui bahwa rasio air dan semen yang lebih tinggi, ini memungkinkan hidrasi medium berpori dan pembentukan kristal besar kalsium hidroksida dan ettringit, senyawa yang bertanggung jawab atas pembengkakan / perluasan mortar. Kecilnya diameter partikel adalah salah satu karakteristik fisik utama fly ash.

Jika kita menambahkan bentuknya, mereka memiliki pengaruh besar pada penanganan dan reaksi pozzolanic. Semakin halus butirannya, semakin besar kemampuan kerja campuran, dan semakin banyak reaksi pozzolanic yang akan meningkat. Workability dari pasta sangat penting di lapangan karena menentukan durasi dimana adonan bisa bekerja.

Persentase partikel dengan diameter lebih dari 45 μm memiliki efek negatif terhadap kekuatan daya tekan pada 28 dan 90 hari. Di sisi lain, persentase partikel yang diameternya kurang dari 10 μm memiliki efek positif pada resistansinya. Jadi dengan Tabel 3, kita bisa menentukan persentase partikel sehingga diameter lebih besar dari 45 mikron untuk AB/AS-1 kita dapatkan 18,21%, tapi untuk AB/AS-2 kita memiliki 19,9%. Untuk persentase partikel dengan diameter kurang dari 10 μm , AB/AS-1 mengandung

35,49%, dan AB/AS-2 27,20%.

Artinya AB/AS-1 akan lebih kuat dari Sodeline. Karakteristik mineralogi AB/AS-1 dan AB/AS-2 merupakan abu terbang Alumino-Silikat, yang berasal dari pembakaran Circulating Fluidized Bed (CFB pada suhu rendah (850°C).

Pada table 1 dapat kita perhatikan komposisi abu terbang, Abu terbang ini bersifat silico-aluminous namun dengan tingkat belerang dan kapur yang lebih tinggi daripada abu konvensional Tabel 1 Karakteristik mineralogy dari AB/AS-1 SiO₂ _Fe₂O₃ _Al₂O₃ _MgO _MnO₂ _CaO total _CaO free _Na₂O _K₂O _SO₃ _ 47.36 _7.09 _21.63 _3.32 _0.62 _8.52 _0.90 _0.46 _4.35 _4.02 _ _Tabel 2 Karakteristik mineralogy dari AB/AS-2 SiO₂ _Fe₂O₃ _Al₂O₃ _MgO _MnO₂ _CaO total _CaO libre _Na₂O _K₂O _SO₃ _ 20.38 _1.91 _11.70 _1.07 _0.03 _35.31 _13.35 _0.13 _17.11 _17.11 _ _ Menurut Tabel 1 dan 3, perbedaan utama komposisi antara dua abu terbang yang terdiri dari kandungan kalsium oksida, silika dan sulfat.

AB/AS-2 mengandung lebih banyak kapur (CaO), sedikit silika (SiO₂), dan lebih banyak sulfat (SO₃) dibanding AB/AS-1. Sebuah studi ukuran partikel menunjukkan bahwa sampel yang diayak 2 mm dari dua abu memiliki proporsi butir halus dan bola yang sama. Karakteristik Kapur Pada penelitian ini, percobaan direalisasikan dengan menggunakan dua kapur yang berbeda, Kapur 1 (L1) dan kapur 2 (L2).

Dalam upaya menentukan tingkat reaktivitas dari kapur tersebut, direalisasikanlah percobaan dengan menggunakan waktu dan suhu. Gambar Tes reaktivitas tertentu memberikan hasil yang tidak umum untuk kapur yang digunakan dalam rekayasa jalan. Kapur ini tercatat L1 dalam penelitian ini, dibandingkan dengan kapur kedua yang diberikan oleh Surchiste, tercatat L2. / Gambar 2.

Hasil percobaan reaktivitas terhadap 2 jenis kapur yang berbeda (L1 dan L2) Karakteristik Semen Semen yang digunakan pada percobaan ini merupakan type semen CEM I Portland 42,5 R. Pada table dibawah ini (table 3) diperlihatkan hasil dari Unconfined Compressive Strength (UCS) dari tiap-tiap obat. Tabel 3. Kekuatan UCS dari semen I Portland 42,5 _ Cement I Portland 42,5R _ Surface spécifique Blaine (cm²/g) _ 4200 _ 4210 _ _ % air yg dibutuhkan _ 27.2 _ 27.0

_ Waktu yang dibutuhkan _ 165 _ 160 _ _ Unconfined Compressive Strength (N/mm²) 1 day 2 days 7 days 28 days _ 21 34 50 60 _ 20 34 50 60 _ _ Komposisi campuran Pembuatan sampel direalisasikan berdasarkan komposisi yang telah ditentukan. Setiap komposisi direalisasikan untuk mengidentifikasi kehadiran tiap-tiap agen (semen kapur dan abu terbang).

Persentase yang berbeda dilakukan untuk mengidentifikasi kehadiran masing agen terhadap performa. Tabel 3. Tabel komposisi campuran _80AT1_15L1 _80AT1_15L2 _80 AB/AS-2_15L1 _80 AB/AS-2_15L2 _75 AB/AS-1_20L1 _75 AB/AS-1_15L1 __AB/AS-1_80 _80 _ - _75 _75 _ _AB/AS-2 _ - _80 _80 _ - _Kapur 1 (L1) _15 _ _15 _ - _20 _15 _ _Kapur 2 (L2) _ - _15 _ - _ - _`_Semen _5 _5 _5 _5 _10 _ _Hasil Percobaan dan analisis Percobaan Chapelle Uji Chapelle menghitung jumlah CaO bebas yang tersedia untuk reaksi pozzolanic, dan dengan demikian menentukan konsentrasi ion hidroksida dari larutan.

Dalam deskripsi asli dari uji Chapelle, solusinya diaduk pada suhu 1000C. Uji Chapelle merupakan suatu percobaan yang berguna untuk menghitung jumlah CaO bebas yang tersedia untuk reaksi pozzolanic. Reaksi tersebut menciptakan media yang sangat kuat yang membantu mengurangi keasaman bahan. Ini berarti pH meningkat dari 7 sampai 12 atau lebih. Hal ini sangat penting untuk membentuk reaksi pozzolanic, sesuai dengan hubungan berikut: $\text{Ca}^{++} + 2[\text{OH}]^- + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{C-S-H} \text{ (1) (Silicate)}$ $\text{Ca}^{++} + 2[\text{OH}]^- + \text{Al}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{C-A-H} \text{ (2) (Aluminate)}$ Gambar 3. Hasil Chapelle test terhadap AT/AS-1 Gambar 4.

Hasil Chapelle test terhadap AT/AS-2 Hasil percobaan Chapelle test diperlihatkan pada Gambar 3. Pada Gambar 3, kita dapat melihat bahwa persentase CaO bebas untuk AT/AS-2 pada 48 jam lebih rendah daripada yang diperoleh pada 24 jam, perbedaan besar di antara keduanya, berarti reaksi pozzolanic untuk AT/AS-2 berlanjut sampai akhir. 24 jam.

Memang semakin banyak reaksi berlanjut, dengan CaO kurang tersedia untuk reaksi pozzolanic. Sebaliknya, pada Gambar 4, persentase CaO bebas untuk AT/AS-1 pada 24 jam dan 48 jam hampir sama, ini berarti bahwa reaksi AT/AS-1 selesai setelah 24 jam. Jadi kita bisa mengatakan bahwa reaksi pozzolanic berdasarkan AT/AS-1 lebih kuat dari pada AT/AS-2. Tabel 4.

Persentase rata-rata Ca Free dalam campuran CaO Free (%) _AT/AS-2 _AT/AS-2 _ _ _ 24 jam _48 jam _24 jam _48 jam _ _Rata-rata (%) _68,73 _67,02 _77,17 _63,63 _ _Standar deviasi (%) _4,91 _8,99 _8,07 _5,59 _ _ Berdasarkan hasil percobaan pada Tabel 4 maka dapat disimpulkan bahwa: penyimpangan standar persentase CaO rata-rata bebas dalam larutan untuk kedua jenis fly ash pada 24 jam dan 48 jam kurang dari 10%, yang berarti bahwa nilai eksperimen dianggap dapat diterima.

Persentase rata-rata CaO untuk AT/AS-1 dan AT/AS-2 bebas di atas 50%, yang berarti bahwa reaksi tidak terlalu kuat namun cukup untuk memberikan CaO bebas untuk reaksi pozzolanic. AT/AS-1 memberi lebih banyak persentase CaO bebas untuk reaksi

pozzolanic dari pada AT/AS-2. Pada akhir reaksi, persentase CaO untuk Sodeline bebas adalah 67,02% dan 63,63% untuk AT/AS-2.

Hal ini membuktikan bahwa AT/AS-1 mengandung CaO yang lebih bebas dari pada AT/AS-2. Kesimpulan Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik abu terbang Alumino-Silikat yang berasal dari Circulating Fluidized Bed (CFB). Langkah pertama adalah mengkarakterisasi perbedaan antara AT/AS-1 dan AT/AS-2 dengan menganalisa distribusi partikel kedua abu terbang ini.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa AT/AS-2 mengandung partikel yang lebih kasar, lihat nilai D₅₀. Artinya AT/AS-2 kurang tahan terhadap serangan sulfat dibanding AT/AS-1. Selain itu, kita dapat memperkirakan bahwa pasta AT/AS-1 memiliki kemampuan manuver lebih banyak daripada AT/AS-2.

Ini berarti AT/AS-1 bisa lebih mudah diimplementasikan daripada AT/AS-2 dan juga AT/AS-1 membutuhkan lebih sedikit air, untuk mendapatkan manuver campuran AT/AS-2 yang sempurna. Dibandingkan dengan persentase partikel yang diameternya lebih besar dari 45 μm , yang memiliki efek negatif pada resistance pada 24 dan 90 hari, kita dapat melihat bahwa AT/AS-1 akan lebih tahan dari pada AT/AS-2 (antara hari ke 28 sampai ke-90 hari).

Kemudian, kami mencoba untuk mengkarakterisasi aktivitas pozzolanic AT/AS-1 dan AT/AS-2, dengan tes Chapelle yang memungkinkan untuk menentukan jumlah CaO bebas yang tersedia untuk reaksi pozzolanic. Dengan hasil yang didapat, bisa dikatakan bahwa AT/AS-1 memiliki aktivitas yang lebih intens dibanding AT/AS-2. Reaksi AT/AS-1 berakhir setelah 24 jam sedangkan untuk AT/AS-2, akan berlanjut.

Selain itu, reaksi AT/AS-1 memberi lebih banyak CaO untuk reaksi pozzolanic dari pada AT/AS-2. Akhirnya, kami mencoba untuk mengkarakterisasi resistensi sampel. Kita dapat mengatakan bahwa ketahanan sampel sampai hari ke 90, untuk campuran m₆ (75% dari AT/AS-1 dan 15% dari kapur 1) adalah yang tertinggi. Kami merasa penambahan semen itu berpengaruh.

Di sisi lain, untuk campuran m₁ dan m₂, (80% Sodeline dengan 15% kapur dan kapur 2 masing-masing), kurva resistansi turun tajam setelah 28 hari. Alasannya mungkin karena kesalahan dalam nilai gaya yang diterapkan pada sampel. Referensi Silitonga E., Proses stabilisasi limbah pelabuhan terkontaminasi logam berat dengan menggunakan agen pengikat hidrolik, Proceeding Seminar Nasional Gempa Sumatera Utara: Resiko dan Antisipasinya, p 140-147 (2017) Silitonga E.,

Proses stabilisasi sedimen pelabuhan terkontaminasi logam berat dalam penggunaanya pada pekerjaan pembangunan jalan raya dengan menggunakan agen pengikat hidrolik, Proceeding Seminar Nasional Energi dan Teknologi (SINERGI) 9 Mei 2017, p 537-544 (2017) Silitonga, E., Stabilization / solidification of polluted marine dredged sediment of port en Bessin France, using hydraulic binders and silica fume, IOP Conference series; Material Science and Engineering, Vol 237, 6p, (2017) Silitonga, E., Stabilisasi dan identifikasi sedimen hasil pekerjaan pengerukan, Educational Building, vol. 2 no.

2, (2016) Silitonga E., Pengaruh kontaminasi logam berat pada sedimen hasil pekerjaan pengerukan sebagai material baru dalam pekerjaan pembangunan jalan. Proceeding Seminar Nasional Teknik Sipil XII, pp 468-477, (2016) Silitonga E., Pengaruh penambahan Silica Fume pada karakteristik geoteknik dan kimia dari limbah pelabuhan dalam penggunaannya pada pekerjaan pembangunan jalan, Educational Building, vol. 3, no. 1 (2017) Silitonga E., Levacher D.,

Mezazigh S, Utilization of fly ash for stabilization of marine dredged sediments, European Journal of Environmental and Civil Engineering, vol. 14, issue 2., pp 253-265 (2010). Silitonga E., Valorisation des sédiments Marins contaminés par solidification/stabilisation à base de liants hydrauliques et de fumée de silice. Thesis doctorat Université de Caen, France, 160p, (2010) Silitonga E.,

Reutilisasi sedimen hasil pekerjaan pengerukan sebagai material baru dalam pekerjaan pembangunan jalan, Educational Building, vol. 2, no. 1 (2016) Silitonga E., Siregar S., Sebayang N., Taufik R., Reutilisasi sedimen hasil pekerjaan pengerukan sebagai material baru dalam pekerjaan pembangunan jalan, Proceeding seminar nasional HAKI; Indonesia siaga gempa, pp 125-132, (2014) Silitonga E., Sebayang N., Siregar S., Taufik R.,

Reutilisasi sedimen hasil pekerjaan pengerukan sebagai material baru dalam pekerjaan pembangunan jalan, Proceeding Seminar Nasional dan Pameran Konstruksi Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia Komda Sumut 2015, 5-6 Jun 2015, Medan, pp 1216-23, (2015) Silitonga E., Mezazigh S., Levacher D., Etude de la durabilité de sédiments marins traités avec différents types de fumée de silice, proceeding of XIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil, Les Sables d'Olonne, 22-25 juin 2010, p 895-907 (2010) Silitonga E.,

Stabilisasi limbah terkontaminasi logam berat pada pekerjaan pengerukan pelabuhan dengan menggunakan Silica Fume, Proceeding Seminar Nasional Seminar Nasional Sains, Rekayasa & Teknologi (SNSRT) 2017, 17-18 May 2017, pp 1216-23, (2017) Silitonga E., Mezazigh S., Levacher D., Characterization of mechanical properties of dredged marine sediment stabilized by fly ash, Conférence Méditerranéenne Côtière et

Maritime, edition 1, Hamamet, Tunisie, pp 155-158 (2008). Mezazigh S., Silitonga E., Lei X., Bai X.,

Etude de la durabilité des sédiments de dragage du port d'Honfleur traités au ciment et additifs, proceeding of XIIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil, Cherbourg, 12-14 juin 2012, pp 1075-1084 (2012) Silitonga E., Levacher D., Mezazigh S., Effects of the use of fly ash as a binder on the mechanical behavior of treated dredged sediments, Environmental Technology vol 30.

INTERNET SOURCES:

- <1% - <http://biologitaksonomitumbuhan.blogspot.com/2017/06/analisisfilogenetika-gandaria-bouea.html>
- 5% - <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/eb/article/view/8260/0>
- 24% - <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/eb/article/download/8260/6914>
- <1% - <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=321541&val=6723&title=PENGARUH%20KADAR%20SILIKA%20PADA%20AGREGAT%20HALUS%20CAMPURAN%20BETON%20TERHADAP%20PENINGKATAN%20KUAT%20TEKAN>
- <1% - <https://www.researchgate.net/topic/Pumice>
- <1% - <https://www.hindawi.com/journals/ijms/2015/353617/>
- <1% - <https://aguraforestry.wordpress.com/2013/11/>
- <1% - <https://www.scribd.com/document/112388749/makalah-stabilisasi>
- <1% - <http://docplayer.info/49798300-Infrastruktur-jurnal-vol-2-no-01-april-2017-issn-x.html>
- <1% - <http://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/uaj/gateway/plugin/WebFeedGatewayPlugin/rss2>
- <1% - <http://ayam-laga-bangkok.blogspot.com/2015/06/>
- <1% - <https://debudanabu.wordpress.com/category/pabrik-semen/page/2/>
- <1% - <http://elisabethaprianisihotang.blogspot.com/2016/02/penelitian-sampah-pedesaan.html>
- <1% - <http://indryqhy.blogspot.co.id/2013/02/makalah-limbah-tahu.html>
- <1% - http://www.academia.edu/5236964/PENCEMARAN_LAUT
- <1% - http://www.academia.edu/31509857/STUDI_PENGGUNAAN_SILICA_FUME_SEBAGAI_BAHAN_PEMERKAT

HAN_PENGISI_FILLER_PADA_CAMPURAN_BETON

- 1% - <http://www-catatankecil.blogspot.com/2012/05/medan-magnet.html>
- <1% - http://www.academia.edu/4671705/Laporan_Praktikum_Beton
- <1% - <http://geoenviron.blogspot.com/2012/05/tekstur-dan-struktur-serpih.html>
- <1% -
- <http://sim-septialutfi-11140210-aginta.blogspot.com/2016/01/makalah-sistem-informasi-sumber-daya.html>
- <1% - <https://www.scribd.com/document/343801504/BAB-II>
- <1% -
- <https://www.scribd.com/document/262053581/Laporan-Resmi-Analisa-Lumpur-Pemboran>
- <1% - <https://vdocuments.site/documents/renstra-kementerian-esdm-2015-2019.html>
- 1% -
- <http://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/09593330902990089?scroll=top&needAccess=true>
- <1% - <http://digilib.unimed.ac.id/view/year/2016.type.html>
- 1% - <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/eb/article/download/7439/6320>
- <1% -
- <http://docplayer.info/52827271-Kecerdasan-spiritual-dengan-regulasi-emosi-pada-mahasiswa-program-pendidikan-sarjana-kedokteran.html>
- 1% -
- <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19648189.2010.9693216?queryID=%24{resultBean.queryID}>
- <1% - <https://link.springer.com/article/10.1007/s10064-015-0844-4>
- 1% - <http://digilib.unimed.ac.id/view/year/2010.html>
- <1% -
- https://www.researchgate.net/publication/269142446_Etude_de_la_durabilite_d%27une_valorisation_de_sediments_marins_traites_avec_différents_types_de_fumee_de_silice
- <1% - <http://fast.uph.edu/semnas/2017/84.html>
- 1% -
- https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Levacher/publication/240618436_Characterization_of_the_mechanical_properties_of_dredged_marine_sediment_stabilized_by_fly_ash/links/0c960528a1a80be4b900000.pdf?origin=publication_list
- <1% -
- <http://docplayer.fr/61544780-These-presentee-en-vue-d-obtenir-le-grade-de-docteur-specialite genie-civil-par-dongxing-wang.html>
- 1% -
- <http://docplayer.fr/13412723-Decanteur-dynamique-nemeau-450-et-valorisation-de-materiaux-fins.html>
- <1% - <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09593330.2017.1287220>



THE
Caracter Building
UNIVERSITY